Dachflex

Einseitig selbstklebender Abdichtungsstreifen

Anwendung

Dachflex bietet eine hervorragende funktionelle Lösung für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an Kamin, Wand und allen anderen aufgehenden Bauteilen bei guter Optik.

Durch die Kalottenprägung ist es möglich eine optimale Anformung des Abdichtungsstreifens an den Dachverlauf zu erreichen. Die Profilierung ermöglicht hierbei eine gute individuelle Anpassung und Verarbeitung.

Beschreibung

Dachflex besteht aus einem profilierten und farbeschichteten Aluminium mit einer vollflächigen Beschichtung aus Butylkautschukkleber. Diese Butylklebeschicht verfügt über eine sehr hohe Klebekraft auf fast allen Untergründen.

Dachflex ist kallotengeprägt, dadurch kann der Abdichtungsstreifen an der gewünschten Stelle leicht konturgenau gebogen werden. Die Metalloberfläche ist wetterfest und UV-beständig.

Zur optimalen Verarbeitung ist die Klebebeschichtung mit einer reißfesten, geteilten und überlappenden Kunststofffolie abgedeckt.

Die Ränder sind umgefalzt, so daß keine scharfen Kanten vorhanden sind.

Fugendichtband24 GmbH – Holger Schöler und Reiner Schneider – Hommeswiese 43 – 57258 Freudenberg
Telefon: 02734 / 4958130 - Fax: 02734 / 4958131 –info@fugendichtband24.de-info@fugendichtband24.de

Technische Daten

• Stärke des geprägten Produkts:	ca. 2mm
• Stärke des Aluminiums:	ca. 0,16mm
• Temperaturbereich:	-30°C bis 85°C
• Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C
• Breite:	280mm
• Farben:	ziegelrot, braun, schwarz

Verarbeitung

Dachflex kann generell mit den vorhandenen Werkzeugen verarbeitet werden. Neben Metermaß, Bleistift und Schere wird nur noch eine gummierte Anpressrolle benötigt. Dachflex auf die entsprechende Länge mit der Schere zuschneiden, grob dem Dachverlauf anformen, dann die Abdeckfolie der rückseitigen Klebeschicht teilweise abziehen und das Dachflex andrücken. Nach dem fixieren weiterhin die Abdeckfolie abziehen und das Produkt andrücken und bei Bedarf strecken. Anschließend mit einer Andrückrolle die seitlichen Anschlüsse fest anpressen.

Dachflex kann auch übereinander verklebt werden.

Bei Temperaturen unter +5°C sowie bei feuchtem Untergrund wird die Verarbeitung von Dachflex generell nicht empfohlen.

Hinweis: Werden Dachsteine verwendet, deren Oberfläche modifiziert wurden, insbesondere mit einem Lotus-Effekt oder einer Silikonisierung, sind bezüglich der Haftung der Butylbänder auf den Dachsteinen unbedingt Eigenversuche durchzuführen.

Fugendichtband24 GmbH – Holger Schöler und Reiner Schneider – Hommeswiese 43 – 57258 Freudenberg
Telefon: 02734 / 4958130 - Fax: 02734 / 4958131 –info@fugendichtband24.de-info@fugendichtband24.de

Fugendichtband24 GmbH – Holger Schöler und Reiner Schneider – Hommeswiese 43 – 57258 Freudenberg
Telefon: 02734 / 4958130 - Fax: 02734 / 4958131 –info@fugendichtband24.de-info@fugendichtband24.de