

EGOSIT

ist ein zähplastischer Verglasungskitt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Einfach- und Isolierverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545. **EGOSIT** ist bis zu 720 g/cm² Glasauflagefläche winddruckfest.

ANWENDUNGSHINWEISE

EGOSIT nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. **EGOSIT** vollsatt und blasenfrei einbringen.



Entspricht DIN 18545-B.

ZU BEACHTEN SIND:

- DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
- DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
- DIN 18363 (Malerarbeiten)
- ÖNORM B3722 (Glas im Bauwesen – Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit Dichtstoffen)
- Technische Richtlinien für Fensteranstriche
- Merkblatt 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
- Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis	In Anlehnung an
Dichte	ca. 2 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis ca. +30°C	
Temperaturbeständigkeit	ca. -30°C bis ca. +80°C	
Konsistenz	zähplastisch, thixotrop	
Eigenschaften	plastisch, volumenbeständig	
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzgeräten	
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser, sauber glätten	
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen	



**Qualitäts-
Produkte**

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	grau
Lieferformen	10 kg Blechkübel 25 kg Blechkübel 70 mm Ø Schlauchfolien, 15 kg im Karton Sondergebände auf Anfrage
Lagerung	geschlossenes Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 CLP
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

